

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИНИЛОВОГО САЙДИНГА "GENTEK"**

Наименование		ASTM Test D4216	Значение			
Tensile Strength	Предел прочности	D-638	6700,00	psi	471,10	кг/см <sup>2</sup>
Modulus of Elasticity	Модуль упругости	D-638	410000,00	psi	28,83	кг/см <sup>2</sup>
Izod Impact (70oF)	Ударная прочность 21,1°C	D-256	3,60	(ft-lb/in of notch)	1,56	см/г/см <sup>2</sup>
Izod Impact (32oF)	Ударная прочность 0°C	D-256	2,00	(ft-lb/in of notch)	0,82	см/г/см <sup>2</sup>
Flexural Strength	Прочность на изгиб	D-790	14000,00	psi	98,43	кг/см <sup>2</sup>
Coefficient of linear expansion	Коэффициент линейного расширения	D-696	5,3 x 10 <sup>-5</sup>	mm/mm/°C	5,3 x 10 <sup>-5</sup>	см/см/°C
Thickness	Толщина	-	0,040"	ft	1,02	мм